

# Feritické akosti

EN	ASTM		Typické chemické zloženie, %							Skladový program	Zvarovací pomocný materiál elektrody EN 1600
			C	N	Cr	Ni	Mo	Ostatní			
1.4003	S40977	4003	0,02	-	11,5	0,5	-	-		plechy	13 alebo 19 9L
1.4000	410S	4000	0,03	0,01	12,5	-	-	-			13 alebo 19 9L
1.4016	430	4016	0,04	-	16,5	-	-	-			19 9L alebo 23 12L
1.4521	444	4521	0,02	0,01	17,8	-	2,1	Ti			19 12 3L alebo 23 12 2L

## Preklad tabuľky:

Hot rolled plate(Quatro)	- quarto plech
Hot rolled strip/sheet (CPP)	- Plech valcovaný za tepla vo zvitkoch (CPP)
Cold rolled strip/sheet	- Plech valcovaný za studena ve zvitkoch
Cold rolled narrow strip	- Úzký pás valcovaný za studena
Bar	- Tyč
Rod	- Drôt

P	Hot rolled plate (Quatro)
H	Hot rolled strip/sheet (CPP)
C	Cold rolled strip/sheet
N	Cold rolled narrow strip
B	Bar
R	Rod